

轻

## PACCO S1PS LOW

PACCOS1LOW

运动型低帮训练安全鞋，宽鞋头

轻如太空，坚如磐石。PACCO S1P 完全不含金属，具有防穿孔中底和复合安全趾盖。它还具有防静电功能、防滑橡胶外底和透气鞋面。适用于干燥环境下的轻型应用。


鞋面	人造革
内里	透气网布
鞋垫	SJ 记忆泡沫脚垫
中底	凯美拉防刺穿
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S1 PS / SR, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.450 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK



WHT




### 不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。




### S1P

在干燥环境工作时，若没有水/液体喷溅的风险，您对鞋的需求便是保护脚趾，防穿刺，以及良好的透气性吧？那么您需要S1P安全鞋。



### 防刺穿轻量

不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。100%覆盖底面，不导热。



### 橡胶外底

橡胶大底功能丰富多样，用途广泛。多领域适用：优异的耐切割性、隔热性和防寒性，低温下的高柔韧性，耐燃油及多种化学品性。



### 后跟吸能

后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

## 工业:

装修, 汽车, 工业, 物流

## 环境:

干燥环境, 极度湿滑表面

## 维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	<b>人造革</b>			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	1.20	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	18.50	大于等于 15
内里	<b>透气网布</b>			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	34.59	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	277	大于等于 20
鞋垫	<b>SJ 记忆泡沫脚垫</b>			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
大底	<b>飞龙/天然橡胶</b>			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 <sup>3</sup>	129mm <sup>3</sup> (Density:1.16)	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.36	大于等于 0.31
	基本防滑性能 - 陶瓷 + NaLS - 向后向前防滑	摩擦	0.44	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	0.25	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 向后向前滑动	摩擦	0.31	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	53.1	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	11	0.1 - 100
	后跟吸能	J	25	大于等于 20
鞋头	<b>非金属复合材料</b>			
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)	毫米	NA	N/A
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)	毫米	NA	N/A
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)	毫米	15	大于等于 14
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)	毫米	17	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。