

SAFETY JOGGER

TACTICAL

中等

TROOPER S3

中帮全能战术靴

Safety Jogger TROOPER 是一款战术防水无金属靴，具有卓越的保护性和舒适性。它具有耐热和防滑特性，是要求苛刻的行业和环境的理想选择。

鞋面	真皮（防泼水）
内里	防水透气膜
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	飞龙/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S3 / SRC, WR, HRO
大小范围	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
样品重量	0.780 kg
标准	ASTM F2413:2024 EN ISO 20345:2011



BLK



S3

S3安全鞋适合在高湿度和存在油类或碳氢化合物的环境中工作。这类鞋子还可以防止鞋底穿孔风险及脚部挤压。



SRC防滑

鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。




防水 (WR)

防水鞋可防止液体进入鞋内。



耐高温大底 (HRO)

大底可耐高达300°C的高温。



不含金属

无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



塑钢包头

不含金属，重量轻，无导热性或导电性。

工业:

化学, 建筑, 矿业, 油气, 策略, 制服

环境:

泥地环境, 不平整表面, 潮湿环境

维护指南:

建议定期清洁鞋类, 并使用适当的产品保养, 旨在延长鞋类寿命。不得将鞋子摆放至暖气片上烘干, 不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	真皮 (防泼水)			
	帮面: 水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	4.12	大于等于 0.8
	帮面: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	41	大于等于 15
内里	防水透气膜			
	衬里: 水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	3.36	大于等于 2
	衬里: 水蒸气系数	毫克/平方厘米	27	大于等于 20
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫			
	脚垫: 耐磨性 (干/湿) (周期)	转数	25600/12800	25600/12800
大底	飞龙/天然橡胶			
	外底耐磨性 (体积损耗)	毫米 ³	68	小于等于 150
	外底防滑性SRA: 后跟	摩擦	0.51	大于等于 0.28
	外底防滑性SRA: 平底	摩擦	0.46	大于等于 0.32
	外底防滑性SRB: 后跟	摩擦	0.18	大于等于 0.13
	外底防滑性SRB: 平底	摩擦	0.23	大于等于 0.18
	防静电值	兆欧	484.7	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	34	大于等于 20
鞋头	非金属复合材料			
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙100J)	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为10kN)	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头 (冲击后间隙200J)	毫米	20.5	大于等于 14
	抗压鞋包头 (压缩后的间隙为15kN)	毫米	20.0	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger, 均已注册, 未经我们的书面同意, 不得以任何形式使用或复制。